

Joint torique en ACM

Polyacrylate - Hycar, Nipol AR

Caractéristiques

Plage de température : -25 à 150 °C (pointe 160 °C) ; qualité basse température jusqu'à -35 °C

Duretés courantes : 70|80 Shore A

Densité : 1.25

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Faible

Résistance à l'ozone : Excellente

Résistance aux UV : Bonne

Résistance à l'abrasion : Moyenne

Déformation rémanente : Bonne

Indice de prix (NBR = 1) : 3.0

Résiste à

huiles moteur|huiles de boîte ATF|ozone|intempéries

À éviter

eau et vapeur|liquide de frein glycol|hydrocarbures aromatiques et chlorés|acides|amines

Positionnement

Spécialité boîtes de vitesses automatiques. Craint l'eau.

Secteurs d'emploi

automobile