

Joint torique en CR

Polychloroprene - Neoprene

Caractéristiques

Plage de température : -40 à 110 °C (pointe 125 °C) ; qualité basse température jusqu'à -50 °C

Duretés courantes : 60|70|80 Shore A

Densité : 1.4

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Faible

Résistance à l'ozone : Bonne

Résistance aux UV : Bonne

Résistance à l'abrasion : Bonne

Déformation rémanente : Moyenne

Indice de prix (NBR = 1) : 2.0

Résiste à

fluides R12 et R22|ammoniac|ozone|intemperies|huiles vegetales|eau

À éviter

hydrocarbures aromatiques et chlores|cetones|acides oxydants

Positionnement

Le choix historique du froid et de l'ammoniac, bon compromis intemperies / huiles legeres.

Secteurs d'emploi

refrigeration, batiment, nautisme