

Joint torique en CSM

Polyethylene chlorosulfone - Hypalon

Caractéristiques

Plage de température : -30 à 120 °C (pointe 130 °C) ; qualité basse température jusqu'à -40 °C

Duretés courantes : 70|80 Shore A

Densité : 1.3

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Faible

Résistance à l'ozone : Excellente

Résistance aux UV : Excellente

Résistance à l'abrasion : Bonne

Déformation rémanente : Moyenne

Indice de prix (NBR = 1) : 3.0

Résiste à

acides oxydants|ozone|intemperies|eau|alcools

À éviter

hydrocarbures aromatiques|cetones|esters

Positionnement

Bonne tenue aux acides oxydants et aux intemperies.

Secteurs d'emploi

chimie, bâtiment, nautisme