

Joint torique en EPDM

Ethylene propylene diene - Nordel, Keltan

Caractéristiques

Plage de température : -45 à 150 °C (pointe 175 °C) ; qualité basse température jusqu'à -55 °C

Duretés courantes : 60|70|80|90 Shore A

Densité : 1.15

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : ACS, KTW, WRAS, FDA

Perméabilité aux gaz : Moyenne

Résistance à l'ozone : Excellente

Résistance aux UV : Excellente

Résistance à l'abrasion : Bonne

Déformation rémanente : Bonne

Indice de prix (NBR = 1) : 1.3

Résiste à

eau|vapeur jusqu'à 150 C|liquide de frein glycol|acides et bases diluées|ozone|UV|R134a

À éviter

huiles minérales|graisses|carburants|hydrocarbures

Positionnement

Le matériau de l'eau et de la vapeur. A ne jamais mettre au contact d'huile minérale.

Secteurs d'emploi

eau-potable, plomberie, piscine-spa, automobile, agroalimentaire