

Joint torique en FEP

Elastomere enrobe FEP - joint enrobe FEP

Caractéristiques

Plage de température : -60 à 205 °C (pointe 220 °C) ; qualité basse température jusqu'à -60 °C

Duretés courantes : ame VMQ ou FKM Shore A

Densité : 2.15

Couleur standard : transparent ambre

Contact alimentaire : FDA

Perméabilité aux gaz : Tres faible

Résistance à l'ozone : Excellente

Résistance aux UV : Excellente

Résistance à l'abrasion : Excellente

Déformation rémanente : Bonne

Indice de prix (NBR = 1) : 20.0

Résiste à

quasiment tous les produits chimiques|acides|bases|solvants

À éviter

gorge trop serree|montages repetes|dynamique

Positionnement

Ame elastomere + enveloppe FEP : la chimie du PTFE avec un effet ressort.

Secteurs d'emploi

chimie, pharmaceutique, agroalimentaire