

Joint torique en FVMQ

Fluorosilicone - Silastic FSE

Caractéristiques

Plage de température : -60 à 200 °C (pointe 220 °C) ; qualité basse température jusqu'à -70 °C

Duretés courantes : 60|70|80 Shore A

Densité : 1.4

Couleur standard : bleu

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Elevee

Résistance à l'ozone : Excellente

Résistance aux UV : Excellente

Résistance à l'abrasion : Faible

Déformation rémanente : Bonne

Indice de prix (NBR = 1) : 12.0

Résiste à

carburants|huiles minerales|hydrocarbures aromatiques|froid extreme

À éviter

vapeur d'eau|cetones|liquide de frein glycol|abrasion

Positionnement

Un silicone qui tient les carburants : reserve a l'aeronautique et au montage statique.

Secteurs d'emploi

aeronautique, automobile