

Joint torique en IIR

Butyle - Exxon Butyl

Caractéristiques

Plage de température : -40 à 120 °C (pointe 130 °C) ; qualité basse température jusqu'à -55 °C

Duretés courantes : 60|70|80 Shore A

Densité : 1.2

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : FDA possible

Perméabilité aux gaz : Très faible

Résistance à l'ozone : Bonne

Résistance aux UV : Bonne

Résistance à l'abrasion : Moyenne

Déformation rémanente : Moyenne

Indice de prix (NBR = 1) : 2.5

Résiste à

gaz (perméabilité très faible)|vapeur|acides et bases dilués|liquide de frein glycol|vide

À éviter

huiles minérales|carburants|hydrocarbures

Positionnement

L'étanchéité aux gaz et au vide par excellence.

Secteurs d'emploi

vide, pharmaceutique, chimie