

Joint torique en SBR

Styrene butadiene - Buna-S

Caractéristiques

Plage de température : -40 à 100 °C (pointe 110 °C) ; qualité basse température jusqu'à -50 °C

Duretés courantes : 60|70|80 Shore A

Densité : 1.15

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Elevee

Résistance à l'ozone : Faible

Résistance aux UV : Faible

Résistance à l'abrasion : Bonne

Déformation rémanente : Moyenne

Indice de prix (NBR = 1) : 0.9

Résiste à

eau|alcools|liquide de frein glycol|acides dilues

À éviter

huiles|carburants|ozone|hydrocarbures

Positionnement

Rare en joint torique, plutot utilise en pieces moulees.

Secteurs d'emploi

industrie-generale