

Joint torique en XNBR

Nitrile carboxyle - Krynac X

Caractéristiques

Plage de température : -25 à 100 °C (pointe 110 °C) ; qualité basse température jusqu'à -35 °C

Duretés courantes : 70|80|90 Shore A

Densité : 1.25

Couleur standard : noir

Contact alimentaire : non

Perméabilité aux gaz : Faible

Résistance à l'ozone : Faible

Résistance aux UV : Faible

Résistance à l'abrasion : Excellente

Déformation rémanente : Bonne

Indice de prix (NBR = 1) : 1.5

Résiste à

abrasion|huiles minerales|carburants

À éviter

ozone|hydrocarbures aromatiques|cetones|liquide de frein glycol

Positionnement

NBR renforce a l'abrasion, pour les applications dynamiques severes.

Secteurs d'emploi

hydraulique, agricole